



Lacque mat/satiné en aérosol et de retouche **(Matt and Satin Lacquer)**

Description

Laque acrylique applicable sur la plupart des peintures préparées. Les surfaces brillantes doivent être légèrement poncées avec du 1200 avant application. Application facile, séchage rapide, non jaunissant, facile à polir.

Notes: Les lacques mats et satinés en aérosol et de retouche ne sont pas résistants aux carburants. Un professionnel doit appliquer le vernis bicomposant au pistolet.

Temps de séchage (à l'air libre à 20 °C)

Nombre de couches : 2 à 3

Hors poussière : 3 à 5 min

Capable de toucher: 15 à 20 min

Séchage complet : 6 heures

Intervalle entre les couches : 10 min

Polissage

Après 24 heures à température ambiante. Le durcissement complet intervient dans les 3 à 4 jours suivants.

REMARQUES

La laque ne doit pas être exposée à des conditions extrêmes les premiers jours suivant la mise en peinture. Jusqu'à ce que la laque soit complètement sèche, il faut éviter les fortes condensations d'humidité, comme la rosée et le gel, ainsi que le contact avec des agents agressifs comme le smog, les détergents et le sel sur les routes.